

Ficha Técnica

VEDO – Masilla para paredes nº 440

Sin aceite de naranja

Áreas de aplicación	En interiores, para reparar y rellenar grietas, agujeros y desniveles en revoques, yeso, ladrillo y hormigón. Adecuada para técnicas artísticas de modelado. No es apta para suelos.
Características	En polvo, de consistencia especialmente fina.
Declaración completa	Yeso, metilcelulosa, ácido cítrico, celulosa.
Preparación	El soporte debe estar libre de polvo, grasas y partículas sueltas. En hormigón, es recomendable que se humedezca previamente con esponja húmeda. Las superficies muy lisas y no absorbentes deben lijarse previamente para mejorar la adherencia.
Aplicación	2 partes de VEDO se mezclan con 1 parte de agua. La mezcla preparada debe emplearse en un plazo de 1-1,5 horas. Para tendidos finos en grandes superficies, añadir algo más de agua. La superficie puede alisarse con llana o esponja y un poco de agua. Fácil de lijar después del secado.
Acabado posterior	Imprimación con GRAVA 408 y pintura de pared LIVOS.
Tiempo de secado	Aprox. 2 – 8 horas, variable según soporte, espesor de capa y temperatura ambiental.
Presentación	1 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg.
Conservación	En lugar seco y bien cerrado, se conserva al menos 4 años. Guardar fuera del alcance de los niños.
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Septiembre 2012

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29559 Wrestedt · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès
Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es