

CEMENTO MADERA / CVXH

DIMENSIONES mm.

LARGO	ANCHO	GRUESO
2400	550	66 / 76 / 86 / 106

PROPIEDADES TÉRMICAS

DENOMINACIÓN	Kcal/h.m ² °C	W/m ² °C
CVXH/10-40-16	0,45	0,52
CVXH/10-50-16	0,37	0,44
CVXH/10-60-16	0,32	0,38
CVXH/10-80-16	0,25	0,29

CARGAS PARA L/250 / Kgr/M²

DENOMINACIÓN	PESO Kgr/m ²	1200 mm.	800 mm.	600 mm.
CVXH/10-40-16	26,10	525	1155	1329
CVXH/10-50-16	26,40	676	1311	1480
CVXH/10-60-16	26,80	785	1507	1731
CVXH/10-80-16	27,50	908	1789	1910